

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

Puente de adherencia para hormigón y protección anticorrosiva de armaduras

Descripción del Producto

SikaTop®-Armatec®-110 EpoCem® es un producto a base de cemento y resinas epoxi modificadas, de 3 componentes con inhibidor de la corrosión, usado como puente de adherencia y protección anticorrosiva de armadura. **SikaTop®-Armatec®-110 EpoCem®** cumple los requerimientos de la norma EN 1504-7.

Usos

- Conveniente para el control de áreas anódicas (Principio 11, método 11.1 de la EN 1504-9).
- Adecuado en la reparación del hormigón como protección contra la corrosión de armaduras.
- Adecuado como puente de adherencia entre hormigón y mortero.

Características / Ventajas

- Contiene la tecnología EpoCem® - puente de adherencia superior
- Tiempos abiertos prolongados para la reparación con morteros
- Compatible con los morteros de reparación Sika® MonoTop®
- Excelente adherencia al hormigón y el acero
- Contiene inhibidor de corrosión
- Certificado para aplicaciones bajo condiciones de carga dinámica
- Buena resistencia a la penetración de aguas y cloruros
- Alta resistencia a tensiones de corte
- Pot Life extendido
- Fácil de mezclar
- Aplicado a pinceleta o usando pistola de aplicación de pinturas.

Datos del Producto

Forma

Apariencia / Colores

Componentes mezclados color gris cemento.

Componente A: Líquido color blanco.

Componente B: Líquido incoloro.

Componente C: Agregado color gris cemento.

Presentación

Juego predosificados de 4 kg.

Almacenamiento

Condiciones de Almacenamiento / Conservación

6 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases originales bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco, a temperaturas comprendidas entre + 5 °C y + 25 °C.



Datos Técnicos

Base Química Cemento Portland, resina epoxi, agregados seleccionados y aditivos

Densidad A+B+C mezclado: ~ 2.0 kg/l (a +23°C) (EN 1770)

Coefficiente de Expansión Térmica $18 \times 10^{-6} \text{ m/(m} \times \text{°C)}$

Coefficiente de Difusión de dióxido de carbono (μCO_2) $\mu\text{CO}_2 \sim 40.000$

Resistencia a la difusión del vapor de agua $\mu\text{H}_2\text{O} \sim 700$

Propiedades Mecánicas / Físicas

+ 20°C en condiciones de laboratorio

Tensión de adherencia > 1.5 N/mm² luego de 28 días

Resistencia al corte ~16 N/mm² (tiempo de espera 2 horas)

Resistencia a la compresión 40 N/mm² (28 días)

Resistencia a la flexotracción 10 N/mm² (28 días)

Información del Sistema

Estructura del Sistema **SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®** es parte de la línea de morteros de reparación de Sika® y cumple con la parte pertinente a la norma Europea EN 1504.

Detalles de Aplicación

Consumo / Dosificación

Como revestimiento de protección contra la corrosión de la armadura:
~ 2 kg por m² y capa de aplicación (~ 1mm espesor)
En total un mínimo de 2 manos, espesor de capa (~ 2mm espesor)

Como puente de adherencia sobre sustrato:
> 1.5 a 2.0 kg por m² /mm dependiente de las condiciones del sustrato.

Calidad del Sustrato

Hormigón:
El sustrato debe estar limpio, seco y sin restos de contaminantes como suciedad, materiales sueltos y materiales que reduzcan la adherencia o impidan el mojado de los materiales de reparación.

Acero de refuerzo

Si el soporte es de acero, deberá estar limpio y exento de aceite, grasa, restos de óxido y todo material que contribuya a la corrosión debe ser eliminado y el acero de refuerzo limpiado a nivel SA 2 de acuerdo a la ISO 8501-1.

Preparación del Soporte *Hormigón*
Las partes sueltas o débiles del hormigón eliminarse por medios mecánicos.

La superficie a tratar debe estar pre humedecida y no permitir que se seque antes de la aplicación del mortero de reparación cementicio. La superficie tiene que estar saturada a superficie seca, húmeda pero no saturada y los poros no deben contener agua.

Acero de refuerzo:

La superficie deben ser preparadas utilizando técnicas de limpieza por granallado ó hidrolavado a muy alta presión.

Condiciones / Limitaciones de Aplicación

Temperatura del Soporte	Mínimo +5° C / máximo +30° C								
Temperatura Ambiente	Mínimo +5° C / máximo +30° C								
Instrucciones de Aplicación									
Tiempo de espera	<p><i>Máximo tiempo de espera antes de la aplicación del mortero de reparación</i></p> <p>Los morteros de reparación Sika® y hormigones de no rápido fraguado pueden ser aplicados sobre SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® dentro de un tiempo máximo de:</p> <p>6 horas con + 30°C 5 horas con +20°C 2 horas con +10°C 1 hora con +5°C</p>								
Mezclado	<p>SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® debe mezclarse utilizando una mezcladora eléctrica de baja velocidad (<250 rpm).</p> <p>Agitar fuertemente los componentes A y B antes de abrir los envases. Verter los componentes líquidos A y B en un recipiente adecuado para la mezcla y mezclar durante 30 segundos. Mientras se siguen mezclando los componentes A+B se añade lentamente el componente C (polvo). Mezclar los tres componentes juntos durante un mínimo de 3 minutos, lo que minimiza la adición de aire. Dejar reposar durante 5 – 10 minutos hasta que el material de recubrimiento presente una consistencia de suave goteo, idónea para ser colocada con pincel.</p> <p>¡NO AGREGAR AGUA!</p>								
Método de Aplicación / Herramientas	<p><i>Como protección contra la corrosión del acero de refuerzo</i></p> <p>Aplicar la primer mano de aproximadamente 1 mm de espesor, utilizando pinceleta de cerda dura o con pistola aplicadora de pinturas sobre la superficie correctamente preparada. Aplicar una segunda mano cuando la primer mano esté dura superficialmente, que no se hunda la uña del dedo (~ 2 – 3 horas a +20° C).</p> <p><i>Como puente de adherencia:</i></p> <p>Aplicar con pinceleta de cerda dura o pistola aplicadora sobre el sustrato correctamente preparado. Para lograr una buena adherencia, SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® debe penetrar bien en el sustrato, rellenando todos los poros (espesor mínimo de capa de 0.5 mm).</p> <p>Recién colocado SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® debe ser protegido de la contaminación y la lluvia hasta la colocación del mortero de reparación.</p> <p><i>Aplicación bajo carga dinámica:</i></p> <p>SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® ha sido testeado con los siguientes morteros de reparación Sika y se encuentra certificado para aplicaciones bajo carga dinámica. Consulte las Hojas Técnicas de estos productos para más información:</p> <p><i>Proceso vía seca</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Protección contra la corrosión:</td> <td>SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®</td> </tr> <tr> <td>Reparación y recubrimiento:</td> <td>SikaCem®-Gunite 133</td> </tr> </table> <p><i>Proceso vía húmeda</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Protección contra la corrosión y/o puente de adherencia:</td> <td>SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®</td> </tr> <tr> <td>Reparación y recubrimiento:</td> <td>Sika MonoTop® 615</td> </tr> </table>	Protección contra la corrosión:	SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®	Reparación y recubrimiento:	SikaCem®-Gunite 133	Protección contra la corrosión y/o puente de adherencia:	SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®	Reparación y recubrimiento:	Sika MonoTop® 615
Protección contra la corrosión:	SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®								
Reparación y recubrimiento:	SikaCem®-Gunite 133								
Protección contra la corrosión y/o puente de adherencia:	SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®								
Reparación y recubrimiento:	Sika MonoTop® 615								
Limpieza de Herramientas	Las herramientas y los útiles de aplicación deberán limpiarse inmediatamente después de su uso con agua. Una vez curado/endurecido el material sólo podrá eliminarse por medios mecánicos.								
Vida de la Mezcla	~ 3 Horas a + 20°C								

Notas de Aplicación / Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Consulte el Método de aplicación para reparación del hormigón utilizando los sistemas Sika MonoTop® para más información sobre la preparación del sustrato o hacer referencia a las recomendaciones de la norma europea EN 1504-10 - Evite la aplicación bajo acción directa del sol y/o fuerte viento y/o lluvia. - No añadir agua a la mezcla. - Aplicar solo sobre superficies firmes y sustratos preparados. - No se recomienda para su uso con hormigones de fragüe rápido o morteros del mismo tipo.
---	--

Detalles de Curado	
Tratamiento de curado	Proteja el mortero fresco de la lluvia mientras el material no haya curado.

Valores base	Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.
---------------------	--

Restricciones Locales	Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.
------------------------------	---

Información de higiene y seguridad	Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).
---	---

Nota Legal	<p>Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.</p>
-------------------	---



Sika Argentina S.A.I.C
 Juan Bautista Alberdi 5250
 (B1678CS1) Caseros
 Tel: 4734-3500 Fax: 4734-3555
 Asesoramiento Técnico: 4734-3502/32
 info.gral@ar.sika.com
 www.sika.com.ar

